

תעודת בדיקה מספר 9711917295

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : הכט אפרים 2002 בע"מ
 מענו : הכישור 4, חולון 58857
 תאריך ההזמנה : 2017/12/27

תאור המוצר

חומרי בניה
 הדגם הנבדק : כולרו תאורו: תקרה אקוסטית לבנה
 שם היצרן: לא רשום
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2017/12/20 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפרוט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה
 כת"י 755 (2010) כדלהלן:
 דרגת התלקחות - IV (ארבע)
 דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
 דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
 - הערות -
 כינוי הדגם ושם הייצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם
 להצהרת מזמין הבדיקה.
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2018/01/10

תאריך הדפסה מקורי

www.sii.org.il

03-6465233

שם החותם: גנקין מלכאל

תפקידו: מהנדס בודק

תאריך: 2018/01/10

שם החותם: גורת רכרדו

תפקידו: ראש ענף

תאריך: 2018/01/10

ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225 פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שלד: טל' 03-6465230 פקס' 03-6467659, ענף אש: טל' 03-6465190 פקס' 03-6465233



תעודת בדיקה מספר 9711917295

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

מידות הדוגמה: 90 X 26.5 ס"מ ועובי כולל של כ- 14.5 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 1904 גר'/מ"ר
מסה ליחידת נפח: כ- 131 ק"ג/מ"ק

דוגמת תקרה אקוסטית מצמר זכוכית צהוב עם ציפוי לבן עם גיזה שקופה המכונה ע"י המזמין: תקרה אקוסטית לבנה כולרו. שם יצרן וארץ ייצור לא רשומים.

מסמך זה אינו היתר

תעודת בדיקה מספר 9711917295

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה	תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש				
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755				
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 1½ דקות	מ"מ	240.0 170.0 200.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	240.0 170.0 200.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר			IV	
2.4	צפיפות העשן				
2.4.4	בליעת אור מקס'	אחוז	3.0 2.0 2.0 2.0	2.2	
2.4.4	סיווג המוצר			4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף				
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה		ראה הערה	עיוות הדוגמה, התרככותה או התכתה.
2.5.3	סיווג המוצר			3	

מסמך זה אינו חתום