

תעודת בדיקה מספר 9811901669

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : הכט אפרים 2002 בע"מ
 מענו : הכישור 4, חולון 58857
 תאריך ההזמנה : 2018/02/01

תאור המוצר

חומרי בניה
 הדגם הנבדק : סופראנו תאורו: תקרה אקוסטית
 שם היצרן: לא רשום
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2018/02/01 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עלוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (2010) כדלהלן:
 דרגת התלקחות - V (חמש)
 דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
 דרגת עלוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
 - הערות -
 כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2018/02/20

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: ג'ורג' רכרדו
 תפקידו: ראש ענף
 תאריך: 2018/02/19
 שם החותם: גנרל מילאלי
 תפקידו: מהנדס בודק
 תאריך: 2018/02/19
 רח' חיים לבנון 42 תל-אביב 6997701 טל' 03-6465225 פקס' 03-6465225
 ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225 פקס' 03-6465059 ענף מוצרי שולד: טל' 03-6465230 פקס' 03-6467659 ענף אש: טל' 03-6465190 פקס' 03-6465233
 www.sii.org.il 03-6429080 פקס'

תעודת בדיקה מספר 9811901669

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

דף 2 מתוך 3

מידות הדוגמה: 60.3 X 60.3 ס"מ ועובי כולל של כ- 15 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 1898 גר'/מ"ר
מסה ליחידת נפח: כ- 129 ק"ג/מ"ק

דוגמת תקרה אקוסטית מצמר זכוכית צהוב עם ציפוי לבן המכונה ע"י המזמין: תקרת סופראנו. שם יצרן וארץ ייצור לא רשומים.

מסמך זה אינו היתר

תעודת בדיקה מספר 9811901669

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה	תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש				
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755				
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 15 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0
2.3.2.2	סיווג המוצר			V	
2.4	צפיפות העשן				
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	2.0	2.0	2.0
2.4.4	סיווג המוצר			4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף				
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה		ראה הערה	עיוות הדוגמה, התרככותה או התכתה.
2.5.3	סיווג המוצר			3	

מסמך זה אינו היתר