

תעודת בדיקה מספר 9811905041

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : הכט אפרים 2002 בע"מ
 מענו : הכישור 4, חולון 58857
 תאריך ההזמנה : 2018/04/03

תאור המוצר

חומרי בניה
 הדגם הנבדק : גרפיט תאורו: תקרה אקוסטית שחורה
 שם היצרן : NITABU
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2018/03/29 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות כשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפרוט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (2010) כדלהלן:
 דרגת התלקחות - V (חמש)
 דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
 דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
 - הערות -
 כינוי הדגם ושם הייצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2018/04/12

שם החותם: גנרל מיכאל

שם החותם: גורח רכרדו

תאריך הדפסה מקורי

תפקידו: מהנדס בודק

ראש ענף

www.sii.org.il 03-6429080 פקס' 03-6465125 טל' 6997701 חל-אביב 2018/04/12 תאריך: 2018/04/12

ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225 פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שוד: טל' 03-6465230 פקס' 03-6467659, ענף אש: טל' 03-6465190 פקס' 03-6465233

תעודת בדיקה מספר 9811905041

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

דף 2 מתוך 3

מידות הדוגמה: 60.3 X 60.3 ס"מ ועובי כולל של כ- 14.5 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 1481 גר'/מ"ר
מסה ליחידת נפח: כ- 121 ק"ג/מ"ק

דוגמת תקרה אקוסטית מצמר זכוכית צהוב עם ציפוי שחור מצד אחד המכונה ע"י המזמין: תקרה אקוסטית דגם גרפיט תוצרת NITABU.

מסמך זה אינו היתר

תעודת בדיקה מספר 9811905041

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 1½ דקות	מ"מ	60.0	70.0	190.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	60.0	70.0	190.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					V	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	כליעת אור מקסי'	אחוז	3.0	5.0	3.0	4.0	3.8
2.4.4	סיווג המוצר						4
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה					עיוות הדוגמה, התרככותה או התכתה. ראה הערה
2.5.3	סיווג המוצר						3

מסמך זה אינו היתר