



תעודת בדיקה מספר 9711917334

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : הכט אפרים 2002 בע"מ
מענו : הכישור 4, חולון 58857
תאריך ההזמנה : 2017/12/27

תאור המוצר

חומרי בנייה
הדגם הנבדק : NITTABO OLYMPUS תאורו: לוח מצמר זכוכית
שם היצרן: לא רשום
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2017/12/20 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפרוט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה
בת"י 755 (2010) כדלהלן:
דרגת התלקחות - III (שלוש)
דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
- הערות -
כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם
להצהרת מזמין הבדיקה.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2018/01/10

תאריך הדפסה מקורי

www.sii.org.il

03-6465233 פקס'

03-6429080 פקס'

03-6465190 פקס'

שם החותם: גנקין מילכאל

תפקידו: מהנדס בודק

תאריך: 2018/01/10

שם החותם: גורה רכרדו

תפקידו: ראש ענף

תאריך: 2018/01/10

ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225 פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שולד: טל' 03-6465230 פקס' 03-6467659, ענף אש: טל' 03-6465190 פקס' 03-6465233

רחי חיים לבנון תל-אביב 6997701 טל' 03-6465125 פקס' 03-6465125

תעודת בדיקה מספר 9711917334

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר

מידות הדוגמה: 80 X 26.5 ס"מ ועובי כולל של כ- 40 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 5408 גר'/מ"ר
מסה ליחידת נפח: כ- 135 ק"ג/מ"ק

דוגמת לוח מצמר זכוכית צהוב עם ציפוי לבן המכונה ע"י המזמין:
לוח מצמר זכוכית NITTABO OLYMPUS.
שם יצרן וארץ ייצור לא רשומים.

מסמך זה אינו היטל

תעודת בדיקה מספר 9711917334

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 1% דקות	מ"מ	220.0	270.0	250.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	220.0	270.0	250.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					III	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	בליעת אור מקסי'	אחוז	3.0	3.0	2.0	2.0	2.5
2.4.4	סיווג המוצר						4
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה					עיוות הדוגמה, התרככותה או התכתה.
2.5.3	סיווג המוצר						3

מסמך זה אינו תיבת